

## JYJY224 JALFARO SAS

S3 CI SRC  
EN ISO 20345:2011  
Van 38 tot 47



- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool SYNERGY- BTP / Infinergy® de BASF
- Punt van aluminium en perforatiebestendige metaal
- Antistatisch

\* Brevet International Déposé

- ❖ Veiligheidslaars, aangepast aan de bouwsector. Kastanjebruine / zwarte kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur met pull-upafwerking. Slijtvaste beschermende versterking aan de voorkant en op de hiel. Opstand van de PU-zool aan de voorkant van de voet voor nog betere bescherming.
- ❖ Schoen die volledig gevoerd is met isothermische molton voor een betere bescherming tegen de koude.
- ❖ Veiligheidslaars van 2 trekkers aan de zijkant, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangetrokken.
- ❖ Schrijlingsse boord aan de bovenkant van de hielstukken.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Memory** beschermende binnenzool van polyurethaan en Elastopan thermogevoelig geheugenschuim van BASF, vermindert de drukpunten verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch en geperforeerd.
- ❖ Punt **PREM-Alu** van aluminium dat schokbestendig is tegen energeschokken tot 200 Joules.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ Innoverende zool **Synergy-BTP** van bi-component PU / Tussenlaag van E-TPU, Expanded Thermoplastic Polyurethane, ook wel Infinergy® van BASF, zool met een bijzondere capaciteit om meer dan 70% van de energie te regenereren om de vermoeidheid te beperken en de kans op spier- en skeletaandoening te verkleinen. (Bounce test **DIN 53512**).

- Buitenzool van polyurethaan.
- **Tussenlaag van E-TPU met geringe dichtheid van 0,25.**
  - Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
  - Goede chemische weerstand.
  - Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.
  - **Dynamische prestaties in 3 fasen: Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.**

**Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Keramische vloer / Laurylsulfaat  
Plat **0,73** (>0,32) - Tal **0,70** (>0,28)

**SRB** stalen vloer / Glycerine  
Plat **0,30** (>0,18) – talon **0,28** (>0,13)



Gewicht	Bruto (42) : 1848 g / Netto (42) : 1540 g
Maat	38 tot 47
Verpakking	5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	337 x 328 x 135
Afmetingen dozen (mm)	625 x 425 x 345

